



Chez Stahl-Becker, vous obtenez une seule feuille de fer blanc ou des paquets entiers - comme vous le souhaitez!

| Matériau | Désignation numérique | Désignation symbolique selon DIN |
|----------|-----------------------|----------------------------------|
| TS275 | 1.0375 | T57 |

Toutes les informations sans garantie

Stahl-Becker GmbH
Ottostraße 9-11
63150 Heusenstamm
Allemagne

Téléphone: +49 (6104) 4059-60 www.stahlbecker.com
Fax: +49 (6104) 4059-70 info@stahlbecker.com



| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| Norme du Matériau | DIN EN 10202 | | |
| Norme de dimensions | DIN EN 10202 | | |
| Produits | Tôle | | |
| Dimensions | Plaques de dimensions 533 x 765 mm: | | |
| | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| | 0,20 | 533 | 765 |
| | 0,32 | 533 | 765 |
| | 0,40 | 533 | 765 |
| | Plaques de dimensions 530 x 760 mm: | | |
| Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | |
| 0,52 | 530 | 760 | |
| 0,60 | 530 | 760 | |
| Résistances à la traction (Rm) | 340-395 N/mm ² | | |
| État de surface | Bk (blanc), LG (légèrement traité par skin pass) | | |
| Revêtement | Rétamage brillant électrolytique, E 11,2/11,2 (le rétamage de chaque côté est de 11,2 g / m ²), pour l'épaisseur 0,70 mm c'est E 14,0 | | |

Toutes les informations sans garantie

Stahl-Becker GmbH
 Ottostraße 9-11
 63150 Heusenstamm
 Allemagne

Téléphone: +49 (6104) 4059-60
 Fax: +49 (6104) 4059-70

www.stahlbecker.com
 info@stahlbecker.com

